



## BOLETIM TÉCNICO REALCOR

### NOME DO PRODUTO

#### FUNDO PARA GALVANIZADO - REALGALV

**Classificação:** NORMA ABNT NBR 11702 – TIPO 4.3.1.3

### 1- DESCRIÇÃO

**Fundo para Galvanizado RealGalv**, fundo promovedor para chapas galvanizadas e alumínio, benefícios inclui ótima cobertura no substrato, oferecendo resistência, durabilidade, flexibilidade ao intemperismo.

### 2- PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Este produto é formulado para linha industrial onde há agilidade nos processos, com resinas alquídicas modificadas e pigmentos especiais.

**Aspecto do produto:** Após sua aplicação e secagem forma um filme (película) na cor branco e resistente ao intemperismo.

**Temperatura:** Não aplicar o produto abaixo de 10 graus e acima de 40 graus.

### 3- COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina alquídica base solvente alifático, aditivos, cargas, solventes e pigmentos inorgânicos.

### 4- Cores/Embalagem

Cor: Branco.

Embalagem: Galão 3,6L e Lata de 18L.

### 5- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

ITEM	ANALISE – 25°C
PH	8,0 a 10
Viscosidade	75 – 85 Ku
VOC	372,90g/l
Densidade	1,13 a 1,18 g/cm <sup>3</sup>
Sólidos	66 a 71%

## 6- MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Em superfícies lisas e novas, como galvanizados e alumínio é necessário realizar a limpeza com pano embebido no diluente do **RealGalv**, para uma total limpeza eliminando contaminantes.

**Uso:** O produto não poderá permanecer por mais de 10 dias sem aplicação do acabamento final.

**Superfícies:** com ferrugem deverão ser tratadas com fundo a base de óxido de ferro e depois reaplicar o **RealGalv**.

**Diluição:** Diluente próprio do **RealGalv** em 20% de volume para pincel e 30% para pistola.

**Rendimento:** 30m<sup>2</sup> a 35 m<sup>2</sup> por galão 3,6L demão – Lata de 150m<sup>2</sup> a 180m<sup>2</sup> por demão lata de 18 L. O rendimento poderá variar dependendo do substrato a ser aplicado e sua rugosidade.

**Ferramentas:** Pincel de cerdas escuras, rolos de lã, pistola air-less.

**Demãos:** geralmente com uma demão se obtém a cobertura e espessura adequada, porém poderá aplicar mais de uma demão conforme o conhecimento técnico do aplicador ou como a superfície estiver absorvendo.

**Repintura:** Lixar a superfície caso ela tenha com tinta e brilho, eliminar o pó do lixamento e aplicar o fundo.

## 7- TEMPO DE SECAGEM

**Secagem:** Ao toque 1 hora entre demãos 4 horas final 24 horas.

## 8- ADVERTENCIAS

**Não aplicar o produto sem antes ler com atenção todas as instruções contidas na embalagem.**

- Não aplicar o produto em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 80%.
- Aplicar o produto em temperaturas de 10 a 40 graus Celsius.
- Não aplicar o produto em superfícies que contenham pós, gorduras, sujeiras e umidade.



- Não aplicar o produto em superfícies calcinadas ou com partes soltas.
- Não recomendado para serviços de imersão.

## 9- PRECAUÇÕES

- Estocar o produto em ambientes secos, arejado e bem ventilado.
- Aplicar o produto em ambientes bem ventilados, fazendo-se uso de máscara, óculos de proteção e luvas.
- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não ingerir o produto, e evitar o contato com a pele e olhos.
- Em caso de contato com pele e olhos lavar bem com água limpa em abundância por aproximadamente 15 minutos.
- Se houver irritação com a pele, olhos e vias respiratórias ou ingestão, entrar em contato com **CEATOX: 0800-0148100**.
- Não reutilize a embalagem.